

EUROFLEX M 2076

Fecha de edición: NOVIEMBRE 2002

Fecha de revisión: 05/11/14

-Descripción:

Adhesivo de poliuretano monocomponente libre de cargas, reticulable con la humedad, para fabricación de elementos panel sándwich. El Euroflex M 2076 presenta buena adhesión sobre materiales plásticos, PVC, ABS, etc.

-Constitución:

Prepolímero de poliuretano.

-Presentación:

Etiquetado y envasado según directivas de la CE.

-Indicaciones especiales:
Contiene 4,4-diisocianato difenilmelano y homólogos.

-Almacenamiento:

Conservar el recipiente bien cerrado a una temperatura ambiente normal. No es sensible a heladas, no es inflamable.

-Tiempo máximo: aprox. 6 meses.

-Características técnicas:

- Aspecto: Transparente ligeramente amarillento.

- Contenido en NCO: 11-12 % aprox.

- Densidad: aprox. 1,04 g / cm³

- Viscosidad: De 3.500-4.500 m Pa.s* a T°= 20° C

- Tiempo de formación de piel: 45-65 minutos.

*La viscosidad indicada esta tomada a una temperatura de 20°C en el momento de la fabricación. Pequeñas desviaciones pueden observarse debido al almacenaje.

-Utilización:

EUROFLEX M 2076 tiene que aplicarse uniformemente sobre una sola cara.

El tiempo de secado depende de la humedad del aire y del material. En climas secos es recomendable pulverizar agua para acelerar la reticulación.

Las superficies de los materiales a pegar deben estar libres de suciedad y secas. Deben mantenerse unidas durante el proceso de endurecimiento.

En muchas ocasiones es recomendable un lijado superficial de los materiales.

Existen diferentes promotores de adhesión según el material a pegar (consultar con nuestro servicio técnico).

-Medidas de seguridad:

Antes de comenzar a usar el producto, hacer llegar a todas las personas que lo manipulen nuestra **ficha de datos de seguridad**.